



EFFICACITÉ
GARANTIE



ARTICLE TENU
EN STOCK



FORFAIT 72h
EXPRESS



FABRICATION
SUR-MESURE



ISO 9001

APPLICATION

Média pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- 100% polyester
- Couleur : blanc
- Température maximum d'utilisation : 90°C

Catalogue FISA

- Disponible en découpes de panneaux - toutes dimensions réalisables
- Disponible en rouleaux de 1mx20m ou 2mx20m



Éco-conseil :

Pensez à remplacer votre filtre au bon moment : un filtre encrassé consomme davantage d'énergie.

Référence : G3 MP300	Norme de référence.	Unités	Valeurs
Efficacité de filtration	EN 779	-	G3
Poids	ISO 9073-1	g/m ²	170
Épaisseur	ISO 9073-2	mm	17
Inflammabilité	DIN 53 438	-	K1 - F1
Perte de charge initiale		Pa	41
Perte de charge finale		Pa	250
Surface testée		m ²	1
Perméabilité (à 41 Pa)		m ³ /h/m ²	5 430
Rendement gravimétrique initial		%	85,3
Rendement gravimétrique final		%	91,4
Rendement gravimétrique moyen		%	90,6
Capacité de colmatage (à 250 Pa)		g/m ²	377

Nos services

- Etude de toutes vos demandes
- Fabrication sur-mesure
- Réactivité
- Identification de vos références sur les étiquettes lors de la livraison